



Produktbeschreibung: Prefilled Spray ist mit Treibgas und weiteren Hilfsstoffen vorbefüllt. Der Härter ist bereits in der Dose integriert und kann vor der Verarbeitung aktiviert werden. Das Endprodukt entsteht durch die Zugabe von unverdünntem 2K-Decklack. Der Fachhändler übernimmt die Haftung für das Endprodukt.

Eigenschaften: Schnelltrocknend, kratz-, stoß- und schlagfest.
Ausgezeichneter Verlauf und Spritzbild.
Lichtecht und vergilbungsfrei, bleifrei.
Vorbegast mit einer Ozon-freundlichen Mischung aus Treibgas und Lösemittel.
Ausgestattet mit einem justierbaren Sprühkopf zur Feinzerstäubung.
Sichere und "saubere" Härterzugabe.
Kraftstofffest!
Abgestimmt für alle handelsüblichen Isocyanat-vernetzende 2K-Decklacke (MV 2:1 / 3:1)

Technische Daten:

Rohstoffbasis	Treibgase/Lösemittel
Oberfläche	je nach eingefülltem Lack
Festkörpergehalt	nicht anwendbar
Temperaturbeständigkeit	nicht anwendbar

Prakt. Verbrauch Der Verbrauch ist in der Praxis abhängig von Verarbeitungsart und -bedingungen sowie von Art und Oberfläche der zu beschichtenden Teile.

Trockenzeit:	20 °C	Staubtrocken	ca. 15-20 Minuten
		Griffest	ca. 4 - 5 Stunden
		Ausgehärtet	nach 24 Stunden

Topfzeit: mind. 5-6 Stunden

Farbton: nicht anwendbar



Spraytechnik GmbH

Technisches Merkblatt

Prosol 2K-Prefilled

Verarbeitung:

- Flächenvorbehandlung:** Alle Flächen müssen trocken, frei von Verunreinigungen und Korrosionsprodukten sein und sollten möglichst Raumtemperatur haben. Es empfiehlt sich, glatte Flächen leicht anzuschleifen. Gegebenenfalls mit Silikonentferner vorreinigen.
- Untergrund:** Gut durchgetrocknete .2K-Grundierungen oder 2K-Füller, 1K-Grundierungen oder 1K-Füller (nur wenn mit 2K überlackierbar) Evtl. Probelackierung durchführen.
- Verarbeitungsbedingung:** Die Umgebungstemperatur sollte mindestens + 10 °C und relative Luftfeuchtigkeit nicht über 80 % betragen. Es ist darauf zu achten, dass im Winter Metallteile nicht unmittelbar vor dem Lackieren aus der Kälte in die Wärme gebracht werden, da diese sonst feucht anlaufen können.
- Verarbeitungsart:** Unmittelbar vor dem Lackieren roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen und auf Stift am Dosenboden aufsetzen. Roten Auslöseknopf mit Handballen bis zum Anschlag drücken. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen. Sprayabstand ca. 25 cm. 2K-Decklack in 2-3 Spritzgängen mit ca. 5 Minuten Zwischenablüfzeit mit rund 50 µ Schichtdicke aufsprühen.

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.